Pos.	Menge (m²)	Produkt/Leistung	Preis je Einheit (€)	Gesamt-preis (€)
		Sandwich-Dachelement Hipertec bestehend aus beidseitig verzinkten, beschichteten Stahlblechen und einem nichtbrennbaren Dämmkern aus Mineralwolle mit Dichtungsbänder im Längsstoß. Baubreite 1000 mm Baustoffklasse: A2-s1, d0 nicht brennbar nach EN 13501-1 Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN EN 14509 („harte Bedachung“) <u>Außenschale:</u> t=0,60 mm, trapezprofiliert, Sickenabstand 333 mm ☐ 25 µm Polyester, Standardfarbton Korrosionsbeständigkeit RC 3 ☐ 50 µm PUR, Standardfarbton Korrosionsbeständigkeit bis zu RC 5 <u>Innenschale:</u> t=0,45 mm, S-liniert DU Polyester, MC 9002 Korrosionsbeständigkeit RC 2 <u>Kern-/Elementdicke (s/d):</u> — <u>Wärmedurchgangskoeffizient (U):</u> ☐ 60/98 mm — 0,707 W/m²K ☐ 80/118 mm — 0,535 W/m²K ☐ 100/138 mm — 0,430 W/m²K ☐ 120/158 mm — 0,360 W/m²K ☐ 150/188 mm — 0,289 W/m²K ☐ 200/238 mm — 0,218 W/m²K *U-Werte mit Fugenfaktor (Ψ) gemäß DIN EN 14509* Liefern und auf bauseitiger Stahl-/Holzpfettenkonstruktion gemäß Zulassung, den Verlegerichtlinien der Metecno Bausysteme GmbH und den Fachregeln des IFBS montieren. Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene, nichtrostende Befestigungs- und Verbindungsmittel mit U-Scheibe und EPDM-Dichtung verwendet werden. Dachneigung: Traufhöhe: m Elementlänge: m		

Stand Februar 2026